

A burkolat gondozása és ápolása

Annak érdekében, hogy a burkolt felület hosszú évekig megfelelő használati tulajdonságokkal rendelkezzen, a fugákat hosszabb időn át többször is fel kell tölteni. Ha a térkövek vagy járólapok elpiszkosodnak, akkor egy keményebb seprűvel és folyóvíz segítségével megtisztíthatóak. Ha ez a tisztítási módszer makacsabb föld- vagy porszennyeződés esetén nem bizonyul elegendőnek, akkor ezen kívül még semleges kémhatású kenőszappant is használhatunk. Amennyiben habarcs maradványok, rozsdá, algák, moha vagy lomb- és virágfoltok következtében a felület erősen szennyezett, akkor a tisztításhoz speciális, célirányos tisztítószereket tudunk Önöknek felajánlani.

Téli karbantartás

Beton útburkoló elemeink, beton járólapjaink és beton útszegély elemeink az **MSZ EN 1338**, **MSZ EN 1339** és **MSZ EN 1340** számú szabványoknak megfelelően ellenállóak a faggal és az útszóró sóval kevert oldattal szemben. Termékeink szakszerű beépítése, használata és karbantartása esetén az említett szabványok által támasztott valamennyi követelmény teljesülését garantáljuk.

A téli csúszásmentesítést, (a kivitelezést követő 2. téltől) a fenti okoknál fogva, valamint környezetvédelmi okokból is kizárólag olyan nátrium-klorid alapú útszóró anyagokkal végezze, amelyek egyértelmű „beton termékekhez használható” jelöléssel vannak ellátva. Ezen kívül javasoljuk pl. zeolit, illetve homok használatát. Az olvasztó anyagokat nem szabad durvára őrölve nagy szemnyagyságban a felületre juttatni, csakis oldatban vagy kisebb szemnyagyságra őrölve. Szulfáttartalmú és szerves anyagot tartalmazó olvasztószereket nem javasolunk alkalmazni, ugyanis betonanyagaink károsodását okozhatják. A hó fizikai eltávolítására mechanikai eszközként műanyag vagy gumi vágó élű hóékét ajánlunk. Acéllemezes hókotró használata során, a beton felületén sérüléseket és rozsdafoltot okozhat. Az ilyen, illetve ebből adódó károsodásért nem áll módunkban felelősséget vállalni.